



3MTM Односторонние полиэфирные ленты

8995 • 8996

Техническая информация

Описание	3M TM Односторонние полиэфирные ленты общего назначения с силиконовым адгезивом 8995 и 8996 созданы для высокотемпературных применений. Они могут быть использованы для маскирования, а также для срачивания силиконовых и несиликоновых бумаг и пленок.
----------	---

Основная особенность	3M TM Односторонние полиэфирные ленты с силиконовым адгезивом 8995 и 8996 в основном используются для маскирования в процессах порошковой окраски и срачивания.
----------------------	--

Физические свойства

Адгезив	Силиконовый	
Основа	Полиэфир	
Цвет	Голубой	
Защитный лайнер	Нет	
Толщина	8995	0,060 мм
	8996	0,085 мм

Характеристики

Усилие при отслаивании	8995	3,0 Н/см
	8996	3,5 Н/см
Прочность при разрыве	8995	40 Н/см
	8996	70 Н/см
Удлинение	8995	90%
	8996	85%
Температурная стойкость	До +180°C – +200°C	

Хранение	Хранить в чистом сухом месте. При рекомендованной температуре 21 °C и 50% относительной влажности.
----------	--

Срок годности	3M Односторонние полиэфирные ленты 8995 и 8996 имеет срок годности 12 месяцев с момента поставки 3M при хранении в оригинальной упаковке при +21°C и 50 % относительной влажности
---------------	---